

Hackschnitzelsortiment

Hackschnitzel Kennzeichnung	P=Stückigkeit mm (siehe Legende)	M=Wassergehalte Gew-% absolut feuchter Brennstoffe	Energiegehalt kWh/Sm ³	
			Laubholz	Nadelholz
WS-P45-M50 ab Wald	45	40 - 50	Laubholz	900 - 1'000
			Nadelholz	550 - 650
			Äste	450 - 600
WS-P45S-M35 Polter gedeckt ab Wald	45	30 - 40	Laubholz	900 - 1'050
			Nadelholz	550 - 650
			Äste	450 - 600
WS-P45S-MW25 ab Lager	45	20 - 30	Laubholz	950 - 1'100
			Nadelholz	600 - 700
WS-P45S-M25 gesiebt ab Lager	45	20 - 30	Laubholz	950 - 1'100
			Nadelholz	600 - 700

Brennstoff Stückigkeit	Anforderung an die Stückigkeit in Gew-%, feucht: Maschenweite (mm) für Gittersiebe und Lochbleche gemäss DIN ISO 3310				
	Hauptanteil: min. 80%	Feinanteil: max. 5%	Überlängen: max. 1%	Maximale Länge	Maximale Diagonale im Querschnitt
P45	8mm bis 45 mm	kleiner 1mm	grösser 63mm	125mm	25mm
P45 gesiebt	5mm bis 40 mm	kleiner 1mm	grösser 50mm	55mm	25mm

Legende

WS Wald- und Sägereirestholz
P Schnitzelgrösse
M Wassergehalt